

**DIGITAL OMNIA 130** è un film matt di colore bianco con spessore 130 microns. Il suo supporto in carta non adesiva, lo rende facilmente plotterabile e spellicolabile ed è adatto a stampe per tessuti scuri. Disponibile in formato A4 e A3 si presta alla stampa laser, ink jet e solv/ecosolv. E grazie alla nuova formula con termoadesivo universale è possibile applicarlo anche su **NYLON**! Il Digital Omnia è applicabile a 145° per 12 secondi. Si consiglia l'utilizzo del nostro application tape. E' anche possibile prelevarlo a mano e applicarlo con l'utilizzo di carta siliconata se si stampano forme semplici e regolari. Massima resistenza ai lavaggi, fino a 60°C.

**1)** Prima di stampare e intagliare il materiale, creare dei crocini di ritaglio in modo che, una volta stampato, il plotter da taglio possa leggerli e tagliare seguendo il filetto di taglio.



**2)** Materiale per stampa **LASER** e **INK-JET** water-based

**3)** **NON** esagerare con la pressione della lama. La lama deve tagliare solo il film e non il supporto. Si consiglia di fare sempre un test di taglio.



**4)** Dopo l'intaglio, spellicolare il materiale in eccesso tenendo la mano appoggiata al supporto per evitare il distaccamento di piccoli particolari.



**5)** Prelevare il materiale con l'utilizzo del nostro specifico **APPLICATION TAPE BLU**

**6)** Applicare il materiale a 145°C per 12 secondi e rimuovi il supporto dopo 5 secondi. Suggeriamo di ripressare il materiale per altri 5 secondi proteggendolo con carta siliconata.



## IMPOSTAZIONI DI STAMPA

### STAMPA LASER

### IMPOSTAZIONI

**OKI**  
C5650/C5750/  
C810/  
C530dn

**KONICA MINOLTA**

CARTA: Etichette 2  
OPZIONI PROCESSO: Alta qualità  
AVANZATE: velocità  
OPZIONE COLOURE: sRgb  
LUMINOSITA': 15  
SATURAZIONE: -5

### STAMPA INK-JET

### IMPOSTAZIONI

**EPSON Stylus**  
B1100 series

**HP**

**CANON**

QUALITA': Foto  
CARTA: Carta comune  
COLORE: RGB  
GAMMA: 1,8  
LUMINOSITA': 5  
CONTRASTO: 0  
SATURAZIONE: -15  
DICHTHEID: -20

## IMPOSTAZIONI DI TAGLIO

### IMPOSTAZIONI PLOTTER - **Summa cut D60r**

UTENSILE: lama autopilotante fuori di 1 mm  
PRESSIONE: 50 gr  
PRESSIONE PENNA: 60 gr  
OFFSET punta della lama: da 0,42 a 0,47mm  
SOVRATAGLIO: 1 mm  
PRESSIONE FLEX cut: 30 gr  
VELOCITA': 350 mm/sec  
CONCATENAZIONE: 2

### IMPOSTAZIONI PLOTTER - **Summa cut D60r**

UTENSILE: lama autopilotante fuori di 1 mm  
PRESSIONE: 50 gr  
PRESSIONE PENNA: 60 gr  
OFFSET punta della lama: da 0,42 a 0,47mm  
SOVRATAGLIO: 1 mm  
PRESSIONE FLEX cut: 30 gr  
VELOCITA': 350 mm/sec  
CONCATENAZIONE: 2

## INDICAZIONI

- Prima di stampare e intagliare il materiale, creare dei crocini di ritaglio in modo che, una volta stampato, il plotter da taglio possa leggerli e tagliare seguendo il filetto di taglio.
- Dimensione minima di taglio: 2 cm
- NON esagerare con la pressione della lama. La lama deve tagliare solo il film e non il supporto. Si consiglia di fare sempre un test di taglio.
- Dopo l'intaglio, spellicolare il materiale in eccesso tenendo la mano appoggiata al supporto per evitare il distacco di piccoli particolari.
- Prelevare il materiale con l'utilizzo del nostro specifico APPLICATIO TAPE BLU oppure per forme semplici è possibile prelevare il materiale a mano e applicarlo proteggendolo con carta siliconata.

## APPLICAZIONI

### PRESSA

### IMPOSTAZIONI per **COTONE** e **POLIESTERE**

### IMPOSTAZIONI per **NYLON**

**TRANSMATIC**  
REV 2 C

PRESSIONE: MEDIA  
TEMPERATURA: 145°C  
TEMPO: 12 seconds  
RIMOZIONE SUPPORTO DOPO 5 secondi

PRESSIONE: MEDIA  
TEMPERATURA: 140/145°C  
TEMPO: 10 secondi  
RIMOZIONE SUPPORTO DOPO 5 secondi

## LAVAGGI



- E' CONSIGLIATO GIRARE LA T-SHIRT IN MODO CHE L'APPLICAZIONE RISULTI ALL'INTERNO
- E' POSSIBILE USARE DETERSIVO PER LAVABIANCHERIA COMUNE